

SAC MARC À CAFÉ 50L
NOIR

DESCRIPTIF

Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) régénéré, noir, avec lien de fermeture.

Capacité 50 L – Epaisseur 45 μ (microns)

Conçu pour la récupération du marc à café.

Conditionnement : 250 sacs/carton (10 rouleaux de 25 sacs).

Palettisation : 48 cartons/palette.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	VALEUR NOMINALE	MÉTHODE D'ESSAI NORMES EN VIGUEUR
NOMBRE DE SACS	25 sacs	Comptage
1/2 PÉRIMÈTRE À L'OUVERTURE	680 mm	ISO 4592
LONGUEUR	800 mm	ISO 4592
EPAISSEUR NOMINALE	45 microns	ISO 4593
EPAISSEUR PONCTUELLE	45 microns	ISO 4593
GRAMMAGE	41,4 g/m ²	ISO 4591
COULEUR	noir	
OPACITÉ	70%	NF EN 13592

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

	VALEUR NOMINALE	MÉTHODE D'ESSAI NORMES EN VIGUEUR
FORCE DE RUPTURE SENS EXTRUSION	0,95 daN	NF EN ISO 527-3
FORCE DE RUPTURE SENS TRANSVERSAL	0,70 daN	NF EN ISO 527-3
ALLONGEMENT DE RUPTURE SENS EXTRUSION	335 %	NF EN ISO 527-3
ALLONGEMENT DE RUPTURE SENS TRANSVERSAL	540 %	NF EN ISO 527-3
FORCE DE RUPTURE SOUDOURE DE FOND	0,65 daN	NF EN ISO 527-3
FORCE DE RUPTURE SOUDOURE LATÉRALE	0,45 daN	NF EN ISO 527-3
RÉSISTANCE DU LIEN	4 daN	NF EN 13592 / NF EN ISO 527-3
RÉSISTANCE À LA PERFORATION RAPIDE (Dart-test)	100 g	ISO 7765-1-2

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas laisser à la portée des enfants : risque d'étouffement.



EuCertPlast